



**LANDECOLOR, S. A.**

FABRICA - Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

1/2

# ESMALTE ESPECIAL RADIADORES AUTOMOCIÓN

**Esmalte sintético de secado rápido, especial para radiadores de automóviles.**

## PROPIEDADES

- *Peso específico (20°C):* 1,500 ± 0,05 gr./litro A 20°C.
- *Viscosidad:* 70 ± 5 UK a 20°C.
- *Acabado:* Satinado.
- *Espesor normal de película:* 25-30 micras.
- *Secado al aire (20 ° C):*
  - Seco al tacto:* 15-20 minutos.
  - Seco sin pegajosidad:* 25-30 minutos.
  - Seco total:* 40 minutos.

## ENSAYOS MECÁNICOS

- *Dureza Persoz:* 190".
- *Embutición Erichsen:* 6-7 mm.
- *Ensayo de plegado:* Correcto (mandril de 50 mm.)
- *Adherencia:* 100% (ensayo de cuadrículado)
- *Ensayo de percusión:* Bola de 20 mm. 70-30.

## RENDIMIENTO

El rendimiento es de **4-5 m<sup>2</sup>/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

## SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 4 litros y 15 litros.

## SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.



# LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Telef. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALMIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

2/2

# ESMALTE ESPECIAL RADIADORES AUTOMOCIÓN

## MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Su aplicación se realiza **a pistola**, diluyendo con nuestro disolvente Rápido para Sintéticos hasta obtener la viscosidad de aplicación.

Condiciones de aplicación:	Presión:	3-4 atmósferas.
	Boquilla:	1 / 1,5 / 2 mm.
	Capas:	Una o dos ligeras.

Limpiar las herramientas con nuestro disolvente Rápido para Sintéticos.

## COLORES

Negro.

## ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.