



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/3

ROCHAHYDROL SINTETIC PRIMER 804

(Imprimación Anticorrosiva Sintética Al Agua)

ROCHAHYDROL SINTETIC PRIMER 804 es una imprimación anticorrosiva alquídica hidrosoluble desarrollada para la protección de superficies metálicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- *Peso específico (20°C):* 1,340 ± 0,050 gr./litro a 23°C.
- *Color:* Varios. consultar
- *Acabado:* Mate.
- *Espesor normal de película:* 50 micras por capa.
- *Finura de molienda:* max. 35 micras.
- *Solidos en peso:* 52 ± 3%
- *Solidos en volumen:* 35 ± 3%
- *COV's:* max.40 gr/lit (3% en peso)
- *Tª inflamación (copa cerrada):* ininflamable
- *Secado al aire (23 ° C):*
 - Seco al tacto:* 30 minutos.
 - Seco total:* 8 horas
 - Repintado.* Min. 10 horas. Max. ilimitado

El secado y curado se produce por evaporación del agua y reacción con el oxígeno del aire.

RENDIMIENTO

El rendimiento teórico es de **5-6 m²/kg** con un espesor de 50 micras, dependiendo de las condiciones del soporte y las mermas por aplicación.

SUMINISTRO

En envases de 20 kilogramos.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/3

ROCHAHYDROL SINTETIC PRIMER 804

(Imprimación Anticorrosiva Sintética Al Agua)

CAMPO DE APLICACIÓN

Capa de imprimación para sistemas de pintado convencionales en ambientes rurales, marinos e industriales de moderada agresividad.

Fácil de aplicar, posee gran poder anticorrosivo, buen poder de humectación al acero y adherencia sobre superficies deficientemente preparadas,

Sobre esta imprimación se puede aplicar pinturas tanto al agua como al aceite, esmaltes alquídicos, alquídicos modificados e incluso clorocauchos, al cabo de varios días de secado.

SOPORTES

Pueden utilizarse soportes a base de hierro y acero.

La superficie debe estar preparada como mínimo con un tratamiento st-2 (según norma SIS 05.59.00)

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha (para retoques), rodillo o pistola, tanto convencional como airless.

Para diluir utilizar como disolvente Agua.

Las herramientas deben limpiarse con Agua.

Aplicar a temperaturas entre 10 y 45°C, y humedad relativa entre 0 a 80%.

ALMACENAJE

Hasta 12 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

3/3

ROCHAHYDROL SINTETIC PRIMER 804

(Imprimación Anticorrosiva Sintética Al Agua)

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



Edición 07-10-15. Anula las anteriores.