



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/2

REVESTIMIENTO RUGOSO "A"

Revestimientos pétreos para exterior a base de resinas plásticas en emulsión.

Apto para la decoración de todo tipo de construcciones.

HOMOLOGADO.

PROPIEDADES

- *Peso específico:* 1,800 ± 0,05 gr. / c.c. a 20°C.
- *Viscosidad:* 145 ± 5 UK a 20°C.
- *Acabado:* Mate.
- *Secado tacto al aire (20 °C):* 2 horas.
- *Extracto seco:* 82%
- *Resis. a la lavabilidad Gardner:* 5.000 ciclos.
- *Ensayo de impermeabilidad:* Durante 7 días se aplicó lluvia artificial sobre una superficie pintada con rugoso. No se apreció ningún sistema perjudicial para la pintura.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **1-2 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 15 litros.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

COLORES

Blanco y carta de colores.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/2

REVESTIMIENTO RUGOSO "A"

CAMPO DE APLICACIÓN

Para la protección especialmente de **viviendas, patios interiores, huecos de escalera, naves industriales**, etc. Así mismo es adecuado en **grandes complejos y urbanizaciones**.

Posee una buena adherencia y una vez endurecido proporciona un excelente recubrimiento protector y transpirable.

No amarillea. Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Su aplicación puede realizarse por medio de **rodillo**.

Deben prepararse aplicando previamente una mano de Revestimiento Pétreo Liso diluido al 30% en agua.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.