



# LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

1/3

### ESMALTE SINTÉTICO CLOROCAUCHO (Clorocaucho Piscinas)

Esmalte sintético especial al Clorocaucho de secado rápido, gran adherencia, excelente resistencia química a los ácidos y álcalis, así como gran resistencia al agua de mar y a los ambientes marinos.

#### PROPIEDADES

- *Peso específico (20°C):* 1,400 ± 0,05 gr./litro a 20°C.
- *Viscosidad:* 80 ± 10 UK a 20°C.
- *Acabado:* Satinado.
- *Espesor normal de película:* 25-30 micras.
- *Secado al aire (20 ° C):*
  - Seco al tacto:* Menos de 20 minutos.
  - Seco sin pegajosidad:* Menos de 30 minutos.
  - Seco total:* Menos de 2 horas.
- *Tiempo de repintado:* Mínimo 24 horas.
- *Finura de molienda:* 40 micras.

#### RENDIMIENTO

El rendimiento es de **9-10 m<sup>2</sup>/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

#### SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 4 litros y 15 litros.

#### CAMPO DE APLICACIÓN

El clorocaucho piscinas es adecuado por sus excelentes características para la **protección**, en interior y exterior, de **superficies sometidas a la acción de los agentes atmosféricos o químicos agresivos**. Además posee gran resistencia al agua potable y de mar. También puede usarse para la **señalización de parkings**, fábricas, etc.



# LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

2/3

### ESMALTE SINTÉTICO CLOROCAUCHO (Clorocaucho piscinas)

Tiene gran facilidad de repintado y de aplicación.

No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

#### SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.

Para la preparación de los soportes, es conveniente aplicar una capa de Imprimación Clorocaucho o Sintético Secado Rápido.

Si se trata de **pinturas viejas**, se aplica directamente tras un lavado y lijado mateante.

Las superficies en mal estado deberán decaparse.

#### MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Su aplicación se puede realizar por medio de brocha, rodillo, pistola. Normalmente se aplica a dos capas, dejando secar la primera antes de aplicar la segunda.

- **A Pistola:** Diluir con nuestro disolvente Rápido para Clorocauchos hasta obtener la viscosidad de aplicación.

Condiciones de aplicación: Presión: 3-4 atmósferas.

Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.

Capas: Una o dos ligeras.

- **A rodillo y brocha:** Aplicar una primera mano diluida con un 5% con disolvente Rápido para Clorocauchos y después una segunda mano tal y como se suministra.



**LANDECOLOR, S. A.**

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



**FICHA TÉCNICA**

**3/3**

---

## **ESMALTE SINTÉTICO CLOROCAUCHO (Clorocaucho piscinas)**

---

Las herramientas deben limpiarse con nuestro disolvente Rápido para Clorocauchos.

### **COLORES**

Blanco, Azul Piscinas y Negro.

### **ALMACENAJE**

Hasta 24 meses en envase original cerrado.  
Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.