



**LANDECOLOR, S. A.**

FABRICA: Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Telef. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

1/2

# PINTURA GEL ÓXIDO DE HIERRO MICÁCEO

**Pintura metálica anticorrosiva de naturaleza grasa que, aplicada sobre superficies metálicas, confiere un aspecto metálico, forjado o pavonado.**

## PROPIEDADES

- *Peso específico (20°C):* 1,700 – 1.790 gr./litro a 20°C.
- *Viscosidad:* 95 ± 5 UK a 20°C.
- *Acabado:* Satinado.
- *Secado al aire (20 ° C):*
  - Seco al tacto:* 1 hora.
  - Seco total:* 10-15 horas.

## RENDIMIENTO

El rendimiento es de **4-5 m<sup>2</sup>/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

## SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.

## CAMPO DE APLICACIÓN

**Para superficies metálicas, puentes, grúas, postes eléctricos, verjas, etc.**

Gran adherencia y buena resistencia a la intemperie.

## SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar lijadas, limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.

Para la preparación de los soportes, es conveniente aplicar una capa de Imprimación Sintética S/R Antioxidante o Minio de Plomo Electrolítico.

## COLORES

Gris, Negro, Verde, Azul y Rojo (Ver nuestra carta de colores).



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)  
Fax ventas: 91 884 43 39  
e-mail: landecolor@landecolor.com  
web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/2

PINTURA GEL ÓXIDO DE HIERRO MICÁCEO

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola, de la siguiente manera:

- **A Pistola:** Diluir con nuestro disolvente Lento para Sintéticos ó aguarrás, hasta obtener la viscosidad de aplicación.  
Condiciones de aplicación: Presión: 3-4 atmósferas.  
Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.  
Capas: Dos ligeras.
- **A rodillo y brocha:** Aplicar una primera mano diluida con un 10% con disolvente Lento para Sintéticos ó aguarrás y después una segunda mano tal y como se suministra.

Las herramientas deben limpiarse con nuestro disolvente Lento para Sintéticos o aguarrás.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.