



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/3

LACA ROCHALACK CON POLIURETANO

Esmalte laca poliuretano de un solo componente apto para lograr acabados de gran dureza. Adecuado para marina, industria y decoración.

Para interior y exterior.

PROPIEDADES

- *Peso específico (20°C):* 1,200-1,450 gr./litro, s/color.
- *Viscosidad:* 90 ± 10 UK a 20°C.
- *Acabado:* Brillo (sólo en blanco) y satinado.
- *Espesor normal de película:* De 25 a 30 micras.
- *Secado al aire (20 ° C):*
 - Seco al tacto:* 1 hora.
 - Seco sin pegajosidad:* 3 horas.
 - Seco total:* 8 horas.
- *Tiempo de repintado:* De 8 a 12 horas.
- *Finura de molienda:* 5 – 10 micras.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **8-12 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

Muy adecuado para decoración de **muebles, hierros, estanterías, baños, cocinas, etc.** Resistente a productos químicos, detergentes, jabones, aceites, etc.

No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/3

LACA ROCHALACK CON POLIURETANO

SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.

Si el soporte es **madera** sin barnizar, aplicar sobre ella una capa de nuestra Selladora Mate o Imprimación Fondo Nitro y dejar secar, lijando luego la superficie y eliminando el polvillo restante.

Si se trata de **hierro**, imprimir con nuestro Minio de Plomo Electrolítico o nuestras Imprimaciones sintéticas.

Si se trata de **pinturas viejas**, se aplica directamente tras un lavado y lijado mateante.

Las superficies en mal estado deberán decaparse.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola, de la siguiente manera:

- **A Pistola:** Diluir con nuestro disolvente Lento para Sintéticos o aguarrás, hasta obtener la viscosidad adecuada. Condiciones de aplicación:
 - Presión: 3-4 atmósferas.
 - Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.
 - Capas: Una ligera.

- **A rodillo y brocha:** Aplicar una primera mano diluida al 10% con disolvente Lento para Sintéticos o aguarrás y después una segunda mano tal y como se suministra.

Las herramientas deben limpiarse con nuestro disolvente Lento para Sintéticos o aguarrás.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

3/3

LACA ROCHALACK CON POLIURETANO

COLORES

En **Brillo**: Blanco.

En **Satinado**: Blanco, Negro y nuestra carta de colores.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.