



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/2

IMPRIMACION DILUYENTE PARA PINTURA AL SILICATO

Producto de tipo mineral basada en silicato potásico formulado especialmente para incrementar la adherencia y la penetración de la Pintura Al Silicato.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- *Peso específico:* 1,050 $\pm$ 0,050 gr./c.c. a 20°C.
- *Viscosidad:* 12 $\pm$ 5" CF4 a 20 °C
- *pH:* 10,5.
- *Extracto seco:* 8 $\pm$ 1% en volumen.
- *Secado al tacto:* 30 minutos
- *Repintado:* 6-8 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 6-10 m²/kg, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de 5 litros.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/2

IMPRIMACION DILUYENTE PARA PINTURA AL SILICATO

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de polvo, grasa y otras impurezas. En superficies encaladas es necesario un lavado con agua a presión.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, con la precaución de usar equipos resistentes a pH alcalino.

Se recomienda la aplicación de una primera mano diluida en proporción 1:1 con agua, seguida de 2-3 manos de Pintura Al Silicato, diluyendo, si es necesario, con un máximo de un 10% con nuestra Imprimación-Diluyente para Pintura Al Silicato.

Este fabricado no daña al medio ambiente.

Las herramientas deben de limpiarse con agua antes del secado de las mismas. Este producto es cáustico y necesita de la protección de guantes y gafas.