



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/3

POLIURETANO PARA SUELOS UN COMPONENTE

Recubrimiento de poliuretano antipolvo de alta resistencia a la abrasión y a los agentes químicos, indicado para suelos de la industria y almacenes.

Uso exclusivo en interiores.

PROPIEDADES

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ➤ Viscosidad: | 60 ± 10 UK a 20°C |
| ➤ Peso específico: | 1.140 ± 0.050gr / ml según color |
| ➤ Repintado: | 6 horas. |
| ➤ Abrasión: | 15" (según ASTM 4060). |
| ➤ Resistencia a la abrasión: | Excelente. |
| ➤ Secado al aire (25 ° C): | |
| Seco tacto: | 2 a 3 horas. |
| Seco total: | 24 horas. |

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **4-5 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

CAMPO DE APLICACIÓN

Indicado para **suelos de hormigón y superficies minerales en espacios interiores, garajes, bodegas y naves industriales.**

Fluido de muy fácil aplicación, una vez aplicado en capa fina reacciona con la humedad del aire formando una película de gran dureza.

Permite la obtención de un acabado antiderrapante espolvoreando un árido adecuado entre capas.

Este producto no es adecuado para exteriores ya que aparecen amarilleos y caleo intenso.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 15 litros.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/3

POLIURETANO PARA SUELOS UN COMPONENTE

TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

PRODUCTO	RESISTENCIA
Agua destilada	+
Agua corriente	+
Agua de mar	+
Agua oxigenada , al 10%	+
Ácido clorhídrico, al 10%	+
Ácido nítrico, al 10%	+
Ácido láctico, al 25%	+
Ácido cítrico, al 10%	+
Ácido sulfúrico, al 10%	+
Ácido acético, al 10%	+ -
Ácido fórmico, al 10%	+ -
Ácido linólico graso	+
Solución de sosa al 20%	+
Solución de sal común, al 10%	+
Solución de azúcar, al 30%	+
Lejía de potasa, al 10%	+
Lejía de cloro, al 3%	+
Cloro libre	+
Amoníaco, al 10%	+ -
Gasolina super	+
Cresol	-
Xileno	+
Cloruro de metileno	-
Acetato de etilglicol	+
Acetona	+ -
Alcohol, al 10%	+

NOTA:

+ Resistente

+ - Alteración superficial (desprendimiento de gases)

- No resistente



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

3/3

POLIURETANO PARA SUELOS UN COMPONENTE

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

Aplicación previa: con máquina lijadora para abrir el poro.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase y *usarlo en su totalidad*. Si no fuera posible, pasarlo a un envase de menor capacidad y taparlo adecuadamente.

Se puede aplicar a **brocha y rodillo**.

Aplicar una primera mano diluida como mínimo al 50 % para facilitar la adherencia de la segunda mano, que se aplica con una dilución entre un 5 y un 10%.

Disolvente de aplicación y limpieza de herramientas: Disolvente Especial para Suelos RS.

COLORES

Sólamente Gris, Rojo Oxido y Verde.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.